

La2O3	<0.0001%	Fe2O3	<0.001
CeO2	<0.0001%	CaO	<0.001
Pr6O11	<0.0001%	SiO2	<0.001
Nd2O3	<0.0001%	Al2O3	<0.001
Sm2O3	<0.0001%	Cl-	0.0120%
Eu2O3	<0.0001%	Mg	<0.0005
Gd2O3	<0.0001%	D5	0.46um
Tb4O7	<0.0001%	D10	0.92um
Dy2O3	<0.0001%	D25	2.11um
Ho2O3	<0.0001%	D50	3.8um
Er2O3	<0.0001%	D75	5.94um
Lu2O3	<0.0001%	D90	9.02um
Yb2O3	<0.0001%	D95	11.81um
Tm2O3	<0.0001%	Burning reduction	0.28%
Y2O3/TREO	≥99.999%	TREO	>99.35%