

Ash Content 灰分含量	≅ 3.00%	< 0.05%
Refractive Index 折光率	实测值	1.475
Heat Test @ 160°C for 8 hr 热测试@ 160°C 8 小时	实测值	Tan melt 棕色融化物
Melting point 熔点	实测值	171-184°C
Specific Gravity 比重	实测值	1.2
Wt/Vol (Cast Film) 密度	实测值	1.2 kg/L (10.0 lb/gal)
Dielectric Strength 介电强度	实测值	787-984 kv/cm (2-2.5 kv/mil)
Glass Transition Temperature (Tg) 玻璃化转变温度 (热重)	实测值	133°C
Molecular Weight c Mn 分子量	实测值	40000
Tukon Hardness 维氏硬度	实测值	18 Knoop